

ZENITH

Especificaciones técnicas

GRAMAJE	grs. / m ²	STANDARD: ISO 536	TOL: ± 3%	250	270	295	325	350	380
	(24"x36" 500)lb		-	154	166	181	200	215	233
CALIBRE	pt	STANDARD: ISO 534	TOL: ± 0.6	14.9	16.1	18.1	20.0	22.0	24.0
ESPEJOR	micras	STANDARD: ISO 534	TOL: ± 15	380	410	460	510	560	610
RIGIDEZ CD	nNm	STANDARD: ISO 2493	TOL: target	6.80	8.20	11.00	14.60	17.00	20.00
			TOL: min	5.30	7.50	10.00	13.00	15.00	17.50
RIGIDEZ MD	nNm	STANDARD: ISO 2493	TOL: target	13.00	16.00	22.50	28.50	35.00	40.00
			TOL: min	10.50	14.80	19.70	25.60	29.50	34.50
HUMEDAD	%	STANDARD: ISO 287	TOL: ± 1.0	6.5					
BLANCURA TOP	%	STANDARD: ISO 2470-2	TOL: ± 2.0	91.5					
BRILLO TOP	%	STANDARD: ISO 8254-1	TOL: ≥	45					
IGT BLISTER TOP	m / s	STANDARD: ISO 3783	TOL: ≥	1.50					
COBB 60S TOP	grs. / m ²	STANDARD: ISO 535	TOL: ≤	55					
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	mm	STANDARD: GB/T 451.1	-	0 ~ 2.0					
DESVIACIÓN TAMAÑO	mm	STANDARD: GB/T 451.1	-	0 ~ 2.0					

Condiciones de ensayo / 50 ± 2%RH / 23 ± 1 °C



Aplicaciones recomendadas

- ✓ Cósmetica
- ✓ Industrial
- ✓ Farmacia
- ✓ PLV
- ✓ Textil
- ✓ Otros



099 803 0003
 Caracas Oe3-190 y Uruguay
 (02) 227813 - 2900079
 www.maspapeles.ec